

**1. Descrizione del prodotto**

1.1	Nome commerciale	GORI 91 Opaque Woodstain
1.2	N. qualità.	130191
1.3	Tipo	Dispersione acrilica per legno.
1.4	Produttore	Dyrup A/S – Gladsaxevej 300 – 2860 Søborg - Danimarca
1.5	Impiego:	Tutti i tipi di legni per interni ed esterni.
1.6	Forma di fornitura	Pronto per l'uso.
1.7	Dimensioni contenitore	Standard: 0,75 – 2,50 litri. Basi: 0,75 – 2,25 litri.

**2. Composizione**

2.1	Legante	100% acrilato
2.2	Pigmenti	Pigmenti organici e inorganici.
2.3	Solventi	Acqua.
2.4	Ingredienti attivi	Nessuno.

**3. Scheda tecnica**

3.1	Peso specifico	1,2 kg/l circa
3.2	Viscosità	55-65 Emila 1 circa.
3.3	Residuo secco	31-46% in peso circa.
3.4	Brillantezza	Satinato.
3.5	Caratteristiche	Buon potere coprente. Lunga durata.
3.6	Odore	Odore tenue. Inodore dopo l'asciugatura.
3.7	Resa	8-10 m <sup>2</sup> /l, a seconda della superficie.
3.8	Essiccazione	Asciutto al tatto: 1 ora circa. Riverniciabile 12 ore circa. Attendere 48 prima di chiudere i telai di finestre rivestiti.
3.9	Stabilità al magazzinaggio	5 anni in contenitori non aperti.
3.10	Conservazione:	In contenitore sigillato, al riparo dal gelo.

**4. Preparazione**

4.1	Indicazioni generali	Mescolare bene prima dell'uso. Dopo l'uso, richiudere accuratamente la confezione.
4.2	Superficie	La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
4.3	Trattamento preliminare	Su quercia e cedro rosso in tonalità chiare, raccomandiamo un trattamento preliminare con Preservante per Legno GORI.

Il legno di conifere naturale per esterni va trattato con Preservante per Legno GORI. Non è necessario sottoporre a trattamento preliminare il legno di latifoglie.

- |     |                           |                              |
|-----|---------------------------|------------------------------|
| 4.4 | Trattamento               | 2 x GORI 91 Opaque Woodstain |
| 4.5 | Applicazione              | A pennello o a rullo.        |
| 4.6 | Diluizione                | Non diluire.                 |
| 4.7 | Pulizia degli<br>attrezzi | Acqua e sapone               |

## 5. Norme di sicurezza

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| 5.1 | Indicazioni<br>generali | Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto. |
|-----|-------------------------|--|

*Questa scheda tecnica ha lo scopo di fornire una descrizione quanto più possibile esaustiva, ma non vincolante, del campo d'impiego di GORI 91 Opaque Woodstain . Le indicazioni tecniche sono basate su anni di ricerca, tuttavia non escludono la possibilità di un ulteriore test di applicabilità di GORI 91 Opaque Woodstain da parte dell'acquirente prima dell'uso. In caso di dubbio, rivolgersi ai nostri agenti o reparti tecnici. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.*