

GORI

SCHEDA TECNICA

120138

1. Descrizione

- 1.1 Nome Commerciale : **GORI 38 Olio per pavimenti in legno**
- 1.2 N. qualità : **120138**
- 1.3 Tipo di prodotto : Olio
- 1.4 Produttore : Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark
- 1.5 Uso : Manutenzione di pavimenti esterni in legni esotici quali teak, nyatoh, bankirai, meranti e ipe, nonché legno trattato in autoclave.
- 1.6 Forma di fornitura : Pronto per l'uso.
- 1.7 Gamma di colori : Trasparente, Semilucido.
- 1.8 Dimensioni contenitori : 2,50 litri.

2. Composizione

- 2.1 Pigmenti : Organici ed inorganici.
- 2.2 Solvente : Acqua ragia.
- 2.3 Materia attiva : 1,1% preventolo.

3. Scheda tecnica

- 3.1 Peso specifico : Circa 0,9 kg/l.
- 3.2 Punto di infiammabilità : 62°C Pensky-Martens.
- 3.3 Viscosità : >62 sec. In coppa ISO 6 mm a 23°C.
- 3.4 Residuo secco : 51% in peso circa.
- 3.5 Odore : Accentuato.
- 3.6 Resa : 1 l = circa 10-16 m²/l. Dipende dalla tipo di legno e dalla condizione della superficie.
- 3.7 Essiccazione : Misurazioni eseguite a 23°C e in condizioni di normale umidità (60%).
- Asciutto al tatto: 3-5 ore circa
 - Riverniciabile: Dopo circa 24 ore
 - Attendere: circa 48 hore per camminare sulla superficie trattata.
- 3.8 Aspetto : Opaco

- Per esterni
 - Rispetta la lucentezza naturale del legno
 - Altamente resistente
 - Elevata penetrazione
- 3.9 Proprietá :
 - Idrorepellente. Assicura protezione dalle intemperie
 - Pedonabile
 - Per la manutenzione è necessaria una regolare applicazione senza necessità di rimuovere il precedente rivestimento
 - Pronto per l'uso
 - Non diluire
- 3.10 Durata a magazzino : 5 anni in contenitore non aperto
- 3.11 Conservazione : In contenitore sigillato e al riparo dal gelo

4. Applicazione

- 4.1 Indicazioni generali : Mescolare prima e durante l'applicazione. Chiudere il contenitore a tenuta.
- 4.2 Superficie : Quando si applica il prodotto, l'umidità del legno deve essere inferiore al 18% e la superficie deve essere pulita, asciutta e libera da polvere, grassi etc.
- 4.3 Prima del trattamento : Le superfici precedentemente trattate vanno pulite con sapone. Rimuovere la muffa del legno utilizzando una soluzione di cloruro diluita in acqua (1:1). Sciacquare con acqua pulita. Spazzolare il legno danneggiato fino a raggiungere quello sano.
- 4.4 Trattamento : 2 mani di GORI 38 Olio per pavimenti in legno esterni.
- 4.5 Applicazione : Applicare con un pennello lungo le venature fino a saturare il legno. Rimuovere l'olio in eccesso con un panno esente da filacce dopo 15-20 minuti. Non applicare quando le temperature sono inferiori a 5°C o l'umidità relativa è superiore all'80%.

5. Manutenzione e rinnovo

- 5.1 Manutenzione : Circa una volta l'anno, se necessario, utilizzando 1-2 mani di GORI 38 Olio per pavimenti in legno esterni. Pulire gli attrezzi con acqua e sapone minerale.

6. Precauzioni d'uso e di sicurezza

- 5.1 Precauzioni : Attenersi alle norme di sicurezza relative alla verniciatura • Il prodotto contiene 2-butanone ossima, octoato di cobalto e toliilfluoride. Può causare reazioni allergiche. La ripetuta esposizione al prodotto potrebbe causare secchezza o screpolatura della cute.

GORI

SCHEMA TECNICA

120138

7. Suggerimenti da DYRUP

Verificare la superficie a intervalli regolari ed eseguire la manutenzione utilizzando GORI 38 Olio per pavimento in legno esterni nella misura del necessario.

Leggere la scheda di sicurezza sul prodotto e le informazioni sull'etichetta. Lo scopo delle presenti raccomandazioni consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni vengono fornite a puro titolo indicativo e non sostituiscono raccomandazioni specifiche relative al tipo e alle condizioni di lavoro e del legname da trattare. Prima di applicare il