

**SCHEDA TECNICA**

3 02.09.2014

**GORI 675-00  
CONIFER OIL**

Finitura per l'applicazione a spruzzo

Pag. 1 di 2

GORI 675 CONIFER OIL è un prodotto per la mano di finitura, a base di acqua, privo di biocida, per il trattamento industriale del legno tenero di strutture di finestra protette (legno / alluminio).

**DATI TECNICI**

Legante:	Legante sintetico.
Composto organico volatile (COV):	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Usura teorica:	5-7 m <sup>2</sup> /l
Gamma di colori:	Base T (colori trasparenti).
Lucido (60°):	Ca. 6

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Pre-trattamento: Il legno deve essere pulito e privo di polvere di legno e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %.

Si raccomanda di trattare il legno tenero con un preservante del legno.

Applicazione: Airmix (aircoat) o airless tramite apparecchio di spruzzatura automatico o manuale.

Condizioni per l'applicazione: Il prodotto è consegnato pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.

Spessore strato:	150-200 µm umido
Temperatura ambiente e temperatura prodotto ottimali:	18-22 °C
Umidità relativa ottimale:	ca. 50 %

Condizioni per la spruzzatura:	<u>Ugello</u>	<u>Pressione</u>	<u>Supporto aria</u>
	Airless piatto 0,28 mm	100-110 barra	
	Aircoat piatto 0,28 mm	80-100 barra	1,0-1,5 barra

Trattamento del sistema: initura da applicare sulle parti trattate con primer.

Essiccazione: Definita a 20 °C e con umidità relativa pari al 50 %:

Maneggiabile:	1-2 ore
Pronto da carteggiare / riapplicazione:	1½-2 ore
Tempi di essiccazione totale:	Giorno successivo.

I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore dello strato.

---

**SCHEDA TECNICA**

3 02.09.2014

Pag. 2 di 2

**GORI 675-00  
CONIFER OIL**

---

Pulizia: Pulire con acqua l'attrezzatura.

**SALUTE E SICUREZZA** Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).**ALTRE INFORMAZIONI**

Confezione: 3, 20, 120 e 600

Magazzinaggio: Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web [www.teknos.com](http://www.teknos.com).